



(1/2)

# 試験結果報告書

宝栄産業株式会社 殿

〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町2番3号  
一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部

No. 124362

報告日：平成24年 6月22日

判定	支部長
適合	済

品名	オプティマスインテリアペイント		試料受付日	平成24年 4月26日
	Lot, No. 120425		試料採取日	平成24年 4月25日
			試料採取場所	送付(宝栄産業株式会社)
製造者名	宝栄産業株式会社		試料数量	下記参照
試験項目		成績	規格	
			JIS A 6909:2003 建築用仕上塗材(内装薄塗材E)及び(追補1):2006、(追補2):2010による。	
低温安定性	塊がなく、組成物の分離・凝集を認めない。		塊がなく、組成物の分離・凝集がないこと。	
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	ひび割れを認めない。		ひび割れがないこと。	
付着強さ N/mm <sup>2</sup> 標準状態	0.6		0.3以上	
耐洗浄性	はがれ及び摩耗による基板の露出を認めない。		はがれ及び摩耗による基板の露出がないこと。	
耐衝撃性	ひび割れ、著しい変形及びはがれを認めない。		ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと。	
耐アルカリ性 A法	ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくない。		ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくないこと。	
耐変退色性	ひび割れ及びはがれを認めない。 変色の程度：グレースケール4-5号		ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度がグレースケール3号以上であること。	

塗装仕様を表-1に示し、提出された試料を表-2に示す。

以下余白

# 試験結果報告書

宝栄産業株式会社 殿

〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町2番3号  
一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部

No. 124362

表-1 塗装仕様

工 程	商 品 名	希釈液の種類 及び希釈率 (%)	塗布量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗装 方法	塗装 間隔 (h)
下塗り	オプティマスインテリア プライマー	水 5	0. 15	刷毛 塗り	2
上塗り 1回目	オプティマスインテリア ペイント	水 5	0. 2	刷毛 塗り	2
上塗り 2回目	オプティマスインテリア ペイント	水 5	0. 2	刷毛 塗り	—

表-2 提出試料

工 程	商 品 名	Lot, No.	数 量
下塗り	オプティマスインテリア プライマー	120425	1 k g
上塗り	オプティマスインテリア ペイント	120425	15 k g

以 上