

施工仕様書

親水性無機系ガラスコーティング ハイドロフィリッククリアーコートG 《ガラス用》



**HYDRO
PHILIC
CLEAR
COATG**



OPTIMUS

株式会社オプティマス

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-1-14 3F

Tel. 06-6203-1121 Fax. 06-6203-1141

適用箇所下地: ガラス及び鏡類

工程	使用材料名	希釈剤 及び 希釈率 (%)	塗布量 (kg/m ²) 施工工具	塗装間隔 (20℃)	塗装面積 (m ² /缶)
下地処理/調整	下地は清潔な面にしておいて下さい。				
上塗り	ハイドロフィリック クリアーコートG	希釈無し	0.005~0.01 マイクロファイバー ウェス	塗装後2時間 以上養生	100~ 200m ² /kg

施工上の注意事項

- ① 塗装する面は、清潔な面にして下さい。
- ② 外気温や躯体温度が5℃以下の場合や湿度が85%以上の時は施工を避けてください。塗膜性能が発揮されない場合があります。
- ③ 塗膜が完全に乾燥する前に結露が発生しますと、白化やシミの原因となります。風通しを良くして施工をしてください。
- ④ 塗装時及び塗装後は換気をよくしてください。密閉した場所で施工しますと乾燥が遅くなります。又、結露が発生し接着不良や白化、シミの原因となります。
- ⑤ 塗装道具に関してはローラー、刷毛、吹き付け塗装機は避けて下さい。
マイクロファイバーウェスをご使用していただき、車のワックスがけのように吹き上げてください。