

2020.7.3

施工仕様書

バイオクリアコート



株式会社オプティマス
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目1-14 3F
Tel. 06-6203-1121 Fax. 06-6203-1141

バイオクリアコート

適用箇所下地: 非鉄金属・プラスチック(ポリプロピレン・ポリエチレンを除く)・木工用家具

工程	使用材料名	希釈剤 及び 希釈率 (%)	塗布量 (kg/m ²) 施工具	塗装間隔 (20℃)	塗装面積 (m ² /缶)
下地処理/調整	下地は清潔な面しておいてください。 金属面は必ず脱脂すること。				
上塗り	バイオクリアコート	0~5%	0.03~0.05 ローラー、吹き付け	塗装後18時間 以上養生	300~500m ²

施工上の注意事項

- ① 塗装する面は、清潔な面にしてください。
- ② 外気温や躯体温度が5℃以下の場合や湿度が85%以上の時は施工を避けてください。
塗膜性能が発揮されない場合があります。
- ③ 塗膜が完全に乾燥する前に結露が発生しますと、白化やシミの原因となります。
風通しを良くして施工をしてください。
- ④ 塗装時及び塗装後は換気をよくしてください。密閉した場所で施工しますと乾燥が遅くなります。
又、結露が発生し接着不良や白化、シミの原因となります。
- ⑤ 薬剤成分が沈降する為、御使用前は必ず攪拌して下さい。
- ⑥ 次の素材へは接着いたしません。
ポリプロピレン、ポリエチレン、ビニルエステル、フッ素系コーティング、シリコン系コーティング、鉄